

Паспорт изделия ПРИПОЙ №3



Описание

Мягкий оловянно-медный припой №3 (Sn97Cu3) без содержания свинца для капиллярной пайки фитингов из меди и медных сплавов для соединения систем трубопроводов. Соответствует ГОСТ 31921-2012.

Артикул	Толщина, мм	Масса, г.
84933.3	3	250
84933-100.3	3	100
84933.2.3	2	250
84933-100.2.3	2	100

Область применения

Применяется для низкотемпературной пайки (температура плавления до 450 °С) медных фитингов и труб в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения и системах отопления.

Физические свойства

Температура солидуса /ликвидуса	227 /310°С
Плотность сплава	7.32 г/см ³ (при темп. 22°С)
Удельное электросопротивление	0.118 Ом·мм ² /м (при темп. 22°С)
Теплопроводность	61 Вт/м·°С
Предел прочности на растяжение	57,0 МПа (при темп. 22°С)
Предел прочности на сдвиг	21,0 МПа (при темп. 22°С)
Относительное удлинение	20.0 % (при темп. 22°С)

Руководство по монтажу

Припой предназначен для профессионального использования. Общие указания по проведению работ приведены в п.5.18 СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб»

Транспортировка и хранение

При хранении и транспортировке следует избегать повреждений, загрязнений. Припой должен храниться в сухом непыльном помещении. Во избежание механических повреждений припой запрещается сбрасывать с транспортного средства. Не допускается хранение припоя на открытых складских площадках.

Условия гарантии

Гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем – 1 год.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия; неадекватной транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

В случае обнаружения технических недостатков необходимо незамедлительно обратиться к ответственному региональному представителю компании или в Представительство, находящееся по адресу:

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6, офис 306
тел.: +7 495 789 70 77 (многоканальный)